

СООТВЕТСТВИЕ МАРОК СТАЛИ

Европа (EN)	Германия (DIN)	США (AISI)	Япония (JIS)	СНГ (ГОСТ)
1.4000	X6Cr13	410S	SUS 410 S	08X13
1.4006	X12CrN13	410	SUS 410	12X13
1.4021	X20Cr13	420	SUS 420 J1	20X13
1.4028	X30Cr13	420	SUS 420 J2	30X13
1.4031	X39Cr13		SUS 420 J3	40X13
1.4034	X46Cr13	420		40X13
1.4016	X6Cr17	430	SUS 430	12X17
1.4510	X3CrTi17	439	SUS 430 LX	08X17T
1.4301	X5CrNi18-10	304	SUS 304	08X18H10
1.4303	X4CrNi18-12	305	SUS 305	12X18H12
1.4306	X2CrNi19-11	304L	SUS 304L	03X18H11
1.4541	X6CrNiTi18-10	321	SUS 321	08X18H10T
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti	SUS 316Ti	10X17H13M2T